



44.71930  20,000

TABUFLEX® - Noir – bidon de 16,5 Kg de résine + 2,8 Kg durcisseur
TABUFLEX® - Black – 16,5 Kg can resin + 2,8 Kg can hardener

Revêtement de sol à base de résine polyuréthane pour le transport d'animaux.
Polyurethane based floor coating for animal livestock transportation.

Rendement : 5 m² en 10 mm épaisseur par kit
Coverage : 5 m² at 10 mm thickness per kit

Temps de prise : 3h30 à 20°C
Dry to the touch : 3h30 at 20°C

Accessibilité : après 72 heures à 20°C
Usable : after 72 h at 20°C

Peut être posé sur du bois (1), de l'aluminium (2), de l'acier brut (2).
Nous consulter pour une utilisation sur d'autres types de supports.

*May be applied on wood(1), aluminium (2), self colour steel (2).
Please contact us regarding other kinds of substrate.*

(1) Pour une utilisation sur support bois autre que contre plaqué marine, nous recommandons la pose de notre primaire bois réf. 44.71907

(1) With the exception of marine plywood, we recommend the use of our wood primer ref. 44.71907

(2) Pour une utilisation sur support aluminium ou acier nous recommandons la pose de notre primaire réf. 44.71905 ou 44.71906.

(2) On aluminium or steel, we recommend our primer ref. 44.71905 or 44.71906

Notice de pose et fiche de données de sécurité disponibles sur demande.
Directions for use and material safety data sheets available upon request.

44.71905  1,110

Primaire pour aluminium et acier – bidon de 1 litre
Rendement : 1 litre pour 4 m²
Steel / Aluminium primer – 1 litre can
Coverage : 1 litre per 4 m²

44.71906  5,110

Idem, bidon de 5 litres
Same, 5 litres can



La pose du Tabuflex® devra se faire immédiatement après celle du primaire.

Tabuflex® must be applied immediately after the primer.


44.71945  1,100

Poudre thixotropique – bidon d'1 litre
Pour la réalisation de remontées et passages de roues.
Thixotropic powder – 1Kg can
For vertical surface use.

44.71940  1,060

Accélérateur de prise – bidon d'1 litre
Permet de réduire le temps de prise de la résine.
Accelerator – 1 litre can
To decrease dry to the touch time.



44.71960  18,000

Granulat caoutchouc – sac de 18 Kg
Rubber granules – 18 Kg bag

44.71907  5,250

Primaire pour bois – bidon de 5 litres
Rendement 1 litre pour 1,5 m²
Wood primer – 5 litres can
Coverage : 1 litre per 1,5 m²



La pose du TABUFLEX® ne pourra se faire qu'après un temps de séchage de 24 heures.

TABUFLEX® must be applied after a drying time of 24 h.

44.71950  3,000

Durcisseur – bidon de 2,8 Kg
Permet d'augmenter la dureté de la résine.
Hardener – 2,8 Kg can
To increase the hardness of the resin



CONSULTER LA NOTICE DE POSE.

PLEASE READ INSTRUCTIONS CAREFULLY.